

Musical

Densité & cernes annuels de croissance

Plus la densité est grande plus la force des fibres du bois est élevée. Le calcul s'effectue habituellement en mesurant visuellement le nombre de cernes annuels par pouce, sur 3 pouces de long, si possible. Les pièces doivent préférablement être exemptes de bois de Coeur

GRAIN MOYEN signifie une moyenne de 4 cernes annuels ou plus par pouce sur chaque extrémité de la pièce
Moins de 4 cernes sont tolérés pour le sapin Douglas s'il représente 1/3 ou plus de bois d'été, la portion plus foncée du cerne annuel.

GRAIN RAPPROCHÉ : signifie approximativement de 6 à 30 cernes annuels par pouce sur au moins une des extrémités de la pièce. Pour le sapin Douglas, les pièces comportant entre 5 et 30 cernes par pouce sont également acceptées, si la pièce représente 1/3 ou plus de bois d'été.

MATÉRIEL DENSE : Pour le sapin Douglas, 6 cernes annuels ou plus par pouce sont acceptés, si la pièce contient 1/3 ou plus de bois d'été sur une des extrémités du morceau. Le contraste de la couleur contenu dans la pièce entre le bois d'été et le bois de printemps doit être distinct.

Essences :

Noyer Claro : Loupes, Crotch, Ondulé, Marbré

Érable : Ondulé, Cluster, Quilted, Spalted, Popcorn

Myrtlewood : Ondulé, Marbré, Cluster, Lignes Or

Cèdre Port Orford: Ondulé, Piqué

Cerisier : Ondulé

Madrone : Loupes

Aulne, Frêne des marais, Tilleul (Linewood), Koa, Ébène de Macassar, Acajou (Swietenia macrophylla),

Cèdre rouge

Épinette Engelmann & Sitka

-Dessus pour guitare, violon, viola, mandoline, lute, cello, basse, dulcimer

Bois de source FSC Certifié disponible sur demande

Autres essences :

Épinette rouge (Adirondack), Cèdre jaune d'Alaska, Épinette Engelman, Acajou du Honduras, Redwood, Cèdre rouge de l'Ouest, Blackwood (Afrique, Malaisie, Australie), Bloodwood, Bocote, Palissandre du Brésil, Bubinga, Palissandre Camatilo, Palissandre Cocobolo, Cyprès de Monterey, Cèdre Espagnol, Palissandre Est Indien, Grana-dillo, Palissandre du Honduras, Kauri, Lacewood, Macacauba, Machiche, Palissandre du Madagascar, Acajou Africain, Sapelli, Érable d'Europe, Monkey Pod, Osage des Orangers, Ovankol, Padauk, Palo Escrito, Pau Ferro, Palissandre d'Asie du Sud-Est, Noyer noir, Noyer (Mayan, Péruvien), Wengé, Zebrawood, Ziricote



M
U
S
I
C
A
L



(877) 369-9933 - www.ynovack.com

Bois Ynovack Inc - 33 Rang 6, Norbertville, Qc, G0P 1B0 - Tel:(819)369-9933 - Fax:(819)369-9934



FSC
SOS-COC-005124

Musical

Dimensions des bois musicaux :

Description	Longueur	Largeur (mm)	Épaisseur	Longueur (po)	Largeur (po)	Épaisseur (po)
Guitare Clas- sique	560	210	5	22	8-1/2	
Guitare Jumbo	535	190	5	21	7-1/2	
Basse Acoustique	610+	245+	6	24+	9-1/2+	3/16
Guitare Archtop	610+	230+	32->10	24+	9+	3/16
Guitare ArchtopPetite	585	210	29->9	23	8.5	¼
Bouzouki	455	185	5	18	7-1/4	1-1/4 ->3/8
Mandoline	405	150	25->6	16	6	3/16
Violon	395	110	22->6	15-1/2	4-1/2	1->1/4
Viola	455	150	25->6	18	6	1->1/4
Bracing 1	560	70	20	22	2-3/4	¾
Bracing 2	405	70	20	16	2-3/4	¾

M
U
S
I
C
A
L

Grades des bois musicaux

Ces grades sont majoritairement basés sur l'aspect visuel

Master :Aucun défaut apparent n'est toléré, grain vertical, doit comporter plus de 24 cernes par pouce, sur quartier +/- 2°, de légères variations de couleurs sont acceptées.

AAA : De petits défauts sont acceptés, ainsi qu'une légère variation de couleur ou d'orientation du grain, doit comporter plus de 16 cernes annuels par pouce, sur quartier +/-8°

AA : Grain passablement droit, variations de couleur tolérées, sur quartier +/-12°; doit comporter 10 cernes annuels par pouce, défauts également acceptés.

A: Plus de défauts sont toléré que dans le grade A, sur quartier +/-15°, 10 cernes annuels par pouce, noeuds sains de 33 mm et moins sont également acceptés.



(877) 369-9933 - www.ynovack.com

Bois Ynovack Inc - 33 Rang 6, Norbertville, Qc, G0P 1B0 - Tel:(819)369-9933 - Fax:(819)369-9934



FSC
SOS-COC-005124

Musical

Images de bois musicaux :



M
U
S
I
C
A
L



(877) 369-9933 - www.ynovack.com

Bois Ynovack Inc - 33 Rang 6, Norbertville, Qc, G0P 1B0 - Tel:(819)369-9933 - Fax:(819)369-9934

